



Les moisissures et LIVOS

Des moisissures ou des noircissements sur une finition extérieure LIVOS ?

Les raisons pouvant être très complexes, il faudra essayer dans la mesure du possible de cerner le problème et d'éliminer les causes de cette formation de champignons et moisissures.

Dans certaines régions d'Europe on est en présence d'air chaud et humide, de brouillard et de forte humidité comme par exemple dans les régions côtières de l'Atlantique, de la Mer du Nord ou de la Mer baltique ou dans les vallées où ces conditions climatiques vont provoquer, plus rapidement que dans des conditions normales, une formation de champignons et moisissures. Mais la prolifération des moisissures peut également être favorisée par des défauts de construction, une trop grande rugosité de la surface du bois, la présence d'arbres, l'orientation et des conditions microclimatiques défavorables.

Que faire alors dans ces cas-là avant de rénover?

1. Sur la surface, vaporisez du Nettoyant GLOUROS N° 1806 dilué à raison de 1 : 10 avec de l'eau. Frottez légèrement avec un pad blanc (sans grain) pour éliminer les salissures.
2. Rincer.
3. Vaporisez du Nettoyant GLOUROS N° 1806 dilué à raison de 1 : 5 avec de l'eau et laissez tel quel.
Veillez à effectuer les travaux par temps sec et chaud et laissez sécher ensuite 3 jours dans des conditions météorologiques tout aussi favorables.
4. Puis effectuez une finition avec l'un des produits LIVOS destinés à l'extérieur, par ex. avec la Lasure Intempéries KALDET N° 281 que vous appliquerez en 1 à 2 couches selon l'état de votre finition.

N° Réf. 1211F · Juillet 2009